

# Buntlack

- für Metall, Holz, Beton, Kunststoff, Stein uvm.
- kratz-, stoß- und schlagfest
- ausgezeichnete Deckkraft

---

## Verbrauch

Je nach Untergrund ca. 200 ml/m<sup>2</sup>

## Anwendungsbereiche

- Für viele Oberflächen im Innen- und Außenbereich
- Ausgezeichnete Deckkraft auf vielen Oberflächen, z. B. Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, Karton, Putz, Naturstein

## Eigenschaften

- Schnelltrocknender Alkydharzlack

## Produktkenndaten

Trockenzeit	Staubtrocken nach ca. 25 Min., griffest nach 1-2 Std., durchgetrocknet nach 1-2 Tagen
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C
Geruch	Charakteristisch

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

## Arbeitsvorbereitung

- **Anforderungen an den Untergrund**  
Alle Flächen müssen sauber, trocken, fett- und rostfrei sein  
Glatte Flächen leicht anschleifen
- **Vorbereitungen**  
Bei Verwendung die Nebenflächen mit Folie abdecken, am besten die Folie fixieren  
Für gute Belüftung sorgen

## Verarbeitung

Optimale Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +25 °C  
Probesprühen  
Flächen aus einer Entfernung von 25–30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen und kurz trocknen lassen  
Im Abstand von 2–10 Min. mehrere dünne Schichten aufsprühen  
Überlackierbar innerhalb von 2 Std., oder erst nach vollständiger Aushärtung nach ca. 2 Wochen  
Trocknung (bei +25°C): Staubtrocken nach ca. 25 Min., griffest nach 1–2 Std., durchgetrocknet nach 1–2 Tagen  
Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryllack oder NC-Lack übersprühen

## Hinweise

Vor Gebrauch Sprühdose kräftig schütteln (ca. 1–2 Min.)  
Die Sprühdose muss vor dem Einsatz durch ca. 3 Sek.-Sprühvorgang freigesprüht werden, erst dann wird die eigentliche Sprühfarbe aktiviert

## Arbeitsgeräte / Reinigung

Evtl. verschmutzte Gegenstände mit Nitro-Cellulose-Verdünnung reinigen  
Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

## Lagerung / Haltbarkeit

Im geschlossenen Originalgebilde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar  
Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von Hitzequellen lagern

## Entsorgungshinweis

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.