

## BONDEX WPC AUFFRISCHER

- Professionelle Aufhellung von WPC (wood – plastic- composites) Werkstoffe.
- Frischt verblasste WPC-Oberflächen optimal auf.
- Ideale Vorbehandlung für nachfolgende Bondex WPC Imprägnierung.
- Entfernt Grauschleier.

### 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX WPC AUFFRISCHER.
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Flüssige, wässrige Lösung aus Tensiden und organischer Säure.
1.4	Produktwirkung	Der farblose, flüssige BONDEX WPC Auffrischer ist aufgrund seiner flüssigen Struktur ein sehr guter Auffrischer für vergraute WPC- Oberflächen, z. B. für Gartenparkett sowie Terrassen- und Balkondielen etc. aus WPC für den Außenbereich. Ideale Vorbereitung BONDEX WPC Reiniger, BONDEX WPC Auffrischer für die Weiterbehandlung mit BONDX WPC Imprägnierung.
1.5	Farbton	Milchig.
1.6	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.7	Verpackung	0,75 Liter, PE- Dose 2,5 Liter, PE- Eimer
1.8	Registriernummer	

### 2. Zusammensetzung

2.1	Lösemittel	Wasser
2.2	Zusatzstoffe	Einstufung gemäß (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

### 3. Technische Daten

3.1	Dichte	1,0 g/ml
3.2	Viskosität	Flüssig
3.3	Flammpunkt	Nein

## BONDEX WPC AUFRISCHER

3.4	ph – Wert	2,2
3.5	Geruch	mild.
3.6	Verbrauch	Ca. 110ml/m <sup>2</sup> 1 Liter reichen für ca. 9 m <sup>2</sup>
3.7	Verdünnung	Unverdünnt anwenden.
3.8	Lagerfähigkeit	Trocken, kühl (nicht über 30°) aber frostfrei lagern und transportieren. Nach Gebrauch gut verschließen. Ungeöffnete Gebinde mindestens 2 Jahre halbar.
<b>4.0</b>	<b>Untergrund</b>	
4.1	Untergrundart	WPC (wood – plastic – composites) Werkstoffe.
4.2	Untergrundbeschaffenheit	Die Oberfläche muß für die Behandlung trocken sein. Eisenmetallbeschläge entfernen oder abdecken. Besonders angrenzende Flächen aus Marmor sorgfältig mit Abdeckmaterial vor Spritzer schützen.
4.3	Vorbehandlung	Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen
<b>5.0</b>	<b>Anwendung</b>	
5.1	Verarbeitung	Das Produkt mit metallringfreier Bürste oder Pinsel auftragen und etwas einwirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen, Behandlung wiederholen und Einwirkzeit verlängern lassen. Anschließend mit einer Wurzelbürste und viel Wasser gründlich abbürsten. Zwischendurch die Bürste immer wieder mit Wasser reinigen. Nach dem Reinigen mit viel Wasser gründlich die Oberfläche abwaschen. Ideale Vorbehandlung für die nachträgliche BONDEX WPC Imprägnierung, analog den Technischen Merkblättern behandeln.
5.2	Verarbeitungshinweise	Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%.
5.3	Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser.

## BONDEX WPC AUFFRISCHER

### 6.0 Sicherheitshinweise

Produkt-Code: GG40  
Enthält Oxalsäure. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Notfällen, z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel.- 030-30686-790.  
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

### 7.0 Entsorgung

Nicht ins Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Packung nur völlig restentleert, der Wertstoffsammlung zuführen.  
Abfallverzeichnis – Verordnung (AVV): 070701

### 8.0 Allgemeine Hinweise

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. Gebrauchsmenge nur in geeignete Kunststoffbehälter abfüllen. BONDEX WPC Auffrischer nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX WPC Auffrischer seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX WPC Auffrischer für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.