



Technisches Merkblatt

Compact Lasur

Tropfgehemmte, dickschichtige Alkydharzlasur für Fenster und Türen.

Verwendungszweck

Für lasierende, wetterbeständige Anstriche von allen Laub und Nadelhölzern im Außenbereich, auch tropische Holzarten. Besonders geeignet für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile (Fenster und Außentüren).

Materialbasis

Alkydharz

Produkteigenschaften

- Tropfgehemmt
- Ausgezeichnete Verarbeitung durch Gelstruktur
- Feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend
- Erhöhter UV-Schutz durch UV-Filter
- Sehr ergiebig
- Lichtecht und witterungsbeständig

Verpackungsgrößen

1 / 2,5 / 5 Liter

Farbton

Laut Farbtonkarte:

Farblos	0000
Oregon Pinie	0310
Kiefer	0320
Eiche hell	0330
Eiche natur	0340
Eiche	0350
Kastanie	0370
Nußbaum	0380
Burma Teak	0390
Mahagoni	0400
Palisander	0410
Antikweiß	0430
Kalkweiß	0440
Treibholz	0450

Farblos nur zum Mischen (aufhellen) von Standardfarbtönen oder zum Fenster-Innenanstrich verwenden

Physikalische Daten

Dichte (20°C):	ca. 0,90 g/ml (farbtonabhängig)
Ergiebigkeit:	ca. 10 m ² /Liter
Verarbeitungstemperatur:	+ 5° C
Festkörpergehalt:	ca. 42% (farbtonabhängig)

Verarbeitungsdaten

Trocknung bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte: ca. 2,5 Std.

Verarbeitungsart

Streichen: unverdünnt

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung

Lagerung

Frostfrei lagern. Lagerfähigkeit 12 Monate in gut verschlossenen Gebinden.



Technisches Merkblatt

Compact Lasur

Tropfgehemmte, dickschichtige Alkydharzlasur für Fenster und Türen.

Beschichtungsaufbau

	Imprägnierung	Grund-Beschichtung	Zwischen-Beschichtung	Schluß-Beschichtung
Erstbeschichtung begrenzt maßhaltige Bauteile	*	Compact Lasur		Compact Lasur
Erstbeschichtung maßhaltige Bauteile	*	Compact Lasur	Compact Lasur	Compact Lasur
Renovierungsbeschichtung		Compact Lasur		Compact Lasur

* Bläuegefährdete Hölzer mit GNATZ Imprägniergrund farblos vorbehandeln. Bei Renovierungsanstrichen setzen wir eine entsprechende Untergrundvorbehandlung bis zur Erzielung der Tragfähigkeit voraus.

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Untergrund auf Tragfähigkeit für Anstriche prüfen. Lose Altanstriche entfernen, alte tragfähige Lackanstriche mit Anlauger reinigen und anschleifen.

Stark mit Öl oder fettverunreinigte Flächen gründlich vorreinigen. Schimmelpilzverseuchte Untergründe mit handelsüblichen Fungiziden nach Hersteller-Vorschrift vorbehandeln.

Die maximale Holzfeuchte darf 15% nicht überschreiten.

Nicht auf Flächen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung einsetzen.

Bei unbekanntem oder nicht genannten Untergründen empfehlen wir einen Probeanstrich.

In schwierigen Fällen bitte vor Beginn der Arbeiten Rücksprache mit unserem technischen Außendienst halten.

Während der Verarbeitung und der Trocknungsphase für gute Be- und Entlüftung sorgen.

Niedrige Temperaturen und/ oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.

Gefahrenhinweise (R-Sätze)

R10 Entzündlich
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S23 Dampf/Aerosol nicht einatmen
S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
S38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen
S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Hinweis

Enthält 2 – Butanonoxim und Cobalt II – Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Technisches Merkblatt

Compact Lasur

Tropfgehemmte, dickschichtige Alkydharzlasur für Fenster und Türen.

Abfallschlüssel

08 01 11- Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Wassergefährdungsklasse

WGK 1 (VwVwS) schwach wassergefährdend

GISCODE nach GISBAU

Arbeitsgemeinschaft der Bau – Berufsgenossenschaften

M-KH 02

Sicherheitsdatenblatt berücksichtigen

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da wir nicht alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung in dieser Druckschrift abhandeln können, und die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, bitten wir Sie, in Zweifelsfällen unsere technische Beratung Tel. 02330 – 926 285 in Anspruch zu nehmen.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen über unsere Internetseite

www.farben-gnatz.de abzurufen. Hier finden sie alle produktbezogenen Technischen Merkblätter und die EG – Sicherheitsdatenblätter.

Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.

Louis Gnatz GmbH
Lack- und Farbengroßhandel
Ottostraße 13
84030 Landshut
Telefon 0871/7805-0
www.farben-gnatz.de
landshut@farben-gnatz.de