



HOLZWERKER



ÖL-LASUR

Dauerhafter, transparenter Aussenanstrich



H-702
Lärche



H-706
Eiche



H-708
Teak




H-727
Palisander



H-900
Weiß



H-905
Patina



1 ANSTRICH

PRODUKTINFORMATION

HOLZWERKER Öl-Lasur ist ein transparenter, seidenmatter Holzanstrich auf Naturölbasis für außen. Bei der Verarbeitung zeichnet sie sich durch leichte und ansatzfreie Streichbarkeit aus. Sie trocknet beim Streichen nicht an und ist im Renovierungsfall ohne Abschleifen überstreichbar. Der hohe Festkörperanteil erlaubt einen dünnen Auftrag für eine hohe Reichweite. Ein Liter reicht bei einem Anstrich für 20 m². Thixotrop eingestellt, tropft und spritzt die Lasur nicht und eignet sich daher auch für die Verarbeitung über Kopf. Biozide Wirkstoffe schützen den Anstrich vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall (Filmschutz). Die offeneporige Öl-Lasur lässt das Holz atmen und vermindert Quellen und Schwinden. Gleichzeitig ist sie sehr wetter- und UV-beständig, wasserabweisend und schlagregenfest. Die Öl-Lasur reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab.

FARBTÖNE

Neben den 6 Standardfarbtönen auch in 186 RAL- und 1950 NCS-Farbtönen erhältlich. Lasuren lassen den Untergrund durchscheinen. Das Erscheinungsbild des Farbtons wird je nach Holzart optisch von der RAL / NCS Farbtonkarte abweichen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Holzfassaden, Dachüberstände, Giebel, Balkone, Türen, Fenster und Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich. Ideal zur Erneuerung alter offenporiger Anstriche und verwitterter Holzoberflächen.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Leinöl). Paraffine, Eisenoxid-Pigmente und organische Pigmente, Titandioxid-Weißpigment, Sikkative (Trockner), wasserabweisende Additive, entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei), Wirkstoff: Propiconazol. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.e): 400 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,95-1,10 g/cm³
Viskosität: leicht thixotrop
Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 40 °C nach DIN 53213

LAGERFÄHIGKEIT

Trocken und gut verschlossen 5 Jahre und länger. Frostunempfindlich.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %). Alte offenporige Holzanstriche säubern. Alte Lackanstriche entfernen. Bei Schleifarbeiten generell eine Schutzmaske tragen. Wird im Außenbereich ein vorbeugender Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht (insbes. für Nadelhölzer), vorher allseitig mit HOLZWERKER Öl-Imprägnierung streichen. Tropische Hölzer und andere inhaltsstoffreiche Hölzer (Eiche, Robinie, Lärche, etc.) erst abwittern lassen. Dadurch wird das Holz aufnahmefähig und der Öl-Anstrich haftet optimal.



HOLZWERKER

VERARBEITUNG

HOLZWERKER Öl-Lasur ist streichfertig. Gut umrühren. Mit festem Pinsel (Osmo Flächenstreicher) oder Osmo Mikrofaserrolle dünn auf das saubere und trockene Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserichtung ausstreichen. Falls möglich, ersten Farbstrich vor der Montage des Holzes allseitig aufbringen. Bei guter Belüftung trocknen lassen. Dann zweiten Anstrich - ebenfalls dünn - auftragen. Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich einen Probeanstrich vorzunehmen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (benzolfrei).

TROCKENZEIT

Überstreichbar, wenn grifftrocken, nach ca. 4-6 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

HINWEISE

Geriffelte oder (säge-)raue Hölzer nehmen aufgrund ihrer Oberflächenstruktur wesentlich mehr Material auf. Für Terrassendecks nicht geeignet.

Osmo HOLZWERKER Öl-Lasur ist werksseitig mit Biozid ausgerüstet und daher nur im Außenbereich einzusetzen. Die eingesetzten Wirkstoffe verzögern bzw. minimieren das Algen- und Pilzbefall Risiko. Für einen wirksamen Schutz sind zwei Anstriche vorzunehmen. Gemäß dem Stand der Technik kann ein dauerhafter Schutz vor Algen- und Pilzbefall nicht gewährleistet werden.

Achtung



SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Enthält Propiconazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

GEBINDEGRÖSSEN

2,5 l, 5 l, 10 l



ÖL-BASIS



Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 06/16