



VIDEO

# PREPDECK®

## 3 IN 1: ABBEIZEN, ENTGRAUEN UND ENTGLÄNZEN VON ALLEN HÖLZERN\*\*

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>          | Abbeizer, Entgrauer und Entglänzer für alle Holzarten** im Außenbereich.   |
| <b>Eigenschaften</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrzweck-Renovierungsprodukt in wässriger Lösung.</li> <li>• Verdünnt oder unverdünnt anwendbar, für bessere Thixotropie (auf senkrechten Flächen) mit 5% Tapetenkleister vermischen.</li> <li>• Beizt alte Lasur-Schichten von Holz im Außenbereich ab.</li> <li>• Entgraut und reinigt der Witterung ausgesetztes Holz.</li> <li>• Vermindert den beim Sägen von neuem Holz entstehenden Glanz.</li> <li>• Oberflächenvorbereitung vor der Behandlung mit TROPITECH® « All in One »*.</li> </ul>   |
| <b>Anwendungsgebiete</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Außenbereich.</li> <li>• Weichholz (kesseldruckimprägniert oder nicht).</li> <li>• Hartholz (ausgenommen Laubholz).</li> <li>• Terrassen, Pontons, Fassadenverkleidungen, Holzhäuser ...</li> </ul>  |
| <b>Technische Daten</b>             | <p><b>Lösemittel:</b> Wasser.</p> <p><b>Dichte (bei +20 °C):</b> 1,05 ± 0,05.</p> <p><b>Viskosität:</b> Flüssig.</p> <p><b>Feststoffgehalt:</b> 9,5 % ± 2.</p> <p><b>Flammpunkt:</b> Nicht als brennbar klassifiziert.</p> <p><b>Lagerfähigkeit:</b> Mindestens 18 Monate im verschlossenen Originalgebinde.</p> <p><b>Gebindegrößen:</b> 1l, 2,5 l, 15 l.</p> <p><b>VOC:</b> Unterliegt nicht der Richtlinie 2004/42/EG.</p>  |
| <b>Vorbereitung des Untergrunds</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles abdecken, was nicht behandelt werden muss, Pflanzen inbegriffen.</li> <li>• Auftragen zwischen +5 °C und +35 °C. Nicht in praller Sonne oder auf sehr heißes Holz auftragen, da das Produkt sonst zu schnell trocknet.</li> <li>• Vor der Anwendung gut schütteln.</li> <li>• Nicht auf Aluminium anwenden.</li> <li>• Biologisch abbaubar: Gut mit Wasser verdünnt, stellt PREPDECK® keine Gefahr für die Umwelt dar.</li> <li>• Keine Metallwolle oder -bürste verwenden.</li> </ul>  |
| <b>Werkzeuge</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochwertige synthetische Pinsel oder Synthetikroller, Handschuhe und Bürste oder Hochdruckreiniger.</li> </ul>  |
| <b>Anwendung</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Produkt vor der Anwendung gut aufrühren.</li> </ul> <p><b>Abbeizen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unverdünnt anwenden.</li> <li>• PREPDECK® unverdünnt mit Pinsel oder Synthetikroller auftragen.</li> <li>• In Abschnitten auftragen, die jeweils etwa 20 Minuten entsprechen. PREPDECK® 20 Minuten einwirken lassen. Darauf achten, dass der abzubeizende Bereich gut bedeckt ist, und dass das Produkt nicht antrocknet.</li> <li>• Mit einem Hochdruckreiniger (max. 40/50 bar) und Leitungswasser gründlich abspülen. 50 cm vom Holz entfernt bleiben, um es nicht zu beschädigen.</li> <li>• Nach dem Abspülen das noch feuchte Holz mit NET-TROL®* neutralisieren.</li> </ul> <p><b>Entgrauen/Reinigen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PREPDECK® in sauberem Leitungswasser verdünnen: 1 Liter PREPDECK® auf 5 bis 10 Liter Wasser.</li> <li>• Die Mischung bei der Anwendung regelmäßig aufrühren.</li> <li>• Die Mischung (PREPDECK® + Wasser) mit Pinsel oder Synthetikroller auftragen.</li> <li>• Bei einem Mischungsverhältnis von 1:5 etwa 5 Minuten einwirken lassen; bei einem Verhältnis von 1:10 etwa 10 Minuten.</li> <li>• Mit einem Hochdruckreiniger (max. 40/50 bar) und Leitungswasser gründlich abspülen. 50 cm vom Holz entfernt bleiben, um es nicht zu beschädigen.</li> <li>• Nach dem Abspülen das noch feuchte Holz mit NET-TROL®* neutralisieren.</li> </ul> |

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen. (1) Test OECD 301 F

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Anwendung (folgende)</b>        | <p><b>Zum Vermindern des Glanzes von neuem Holz oder zur Vorbereitung des Untergrunds vor der Behandlung mit TROPITECH® « All in One »:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PREPDECK® in sauberem Leitungswasser verdünnen: 1 Liter PREPDECK® auf 5 Liter Wasser für alle Tropenholzarten ausgenommen Ipé, für das 1 Liter PREPDECK® mit 1 Liter Wasser verdünnt wird.</li> <li>• Die Mischung (PREPDECK® + Wasser) mit Pinsel oder Synthetikroller auftragen.</li> <li>• Diese Mischung während der Anwendung regelmäßig aufrühren.</li> <li>• Höchstens 10 bis 20 Minuten, Ipé jedoch immer 20 Minuten, einwirken lassen.</li> <li>• UNBEDINGT mit einem Hochdruckreiniger (max. 40/50 bar) gründlich abspülen. 50 cm vom Holz entfernt bleiben, um es nicht zu beschädigen.</li> <li>• Nach dem Abspülen das noch feuchte Holz mit NET-TROL®* neutralisieren.</li> </ul> |
| <b>Empfehlungen nach Anwendung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zu entfernen, so leer</li> </ul>  |
| <b>Wartung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zu entfernen, so leer</li> </ul>  |
| <b>Ergiebigkeit</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unverdünnte Anwendung. 3 bis 4 m<sup>2</sup>/l.</li> <li>• Verdünnte Anwendung: 6 m<sup>2</sup>/l bei 1 Teil PREPDECK® auf 1 Teil Wasser.</li> <li>18 m<sup>2</sup>/l bei 1 Teil PREPDECK® auf 5 Teile Wasser.</li> </ul> <p>Die Ergiebigkeit schwankt in der Praxis je nach Art und Zustand der Oberfläche.</p>  |
| <b>Trocknung und Abdeckung</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zu entfernen, so leer</li> </ul>  |
| <b>Reinigung der Werkzeuge</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasser.</li> </ul>  |
| <b>Lagerung</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktreste nicht in einem Metallbehälter lagern.</li> <li>• Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen aufbewahren.</li> </ul>  |
| <b>Sicherheitshinweise</b>         | <p>Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a>) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.</p>   |
| <b>Stand</b>                       | <p>Oktober 2017</p>  |

\* Gleicher Hersteller  
\*\* Ausgenommen Laubhölzer

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.