

Technisches Merkblatt  
 Artikelnummer 3840-43, 3853, 3857

# Aqua KB-004- Kompaktbeize

Wasserbasierte Beize / Beizenkonzentrat



Wasserbasiert



Für Innen





Für Treppen




Für Innentüren



Für Möbel

Streichen/  
Fließbecher-  
pistoleVor Gebrauch  
aufrührenTrockenzeit  
überarbeitbar  
nach 1-5 StdVerarbeitungs-  
temperaturVerbrauch je  
Arbeitsgang

Lagerdauer

Frostfrei und  
kühl lagern vor  
Feuchtigkeit  
schützen und  
Gebinde  
verschließen

## Anwendungsgebiete

Für die farbige Gestaltung von Holzoberflächen im Innenausbau, für das Beizen fein- und grobporiger Hölzer; für Hart- und Weichhölzer.

## Produkteigenschaften

Aqua KB-004-Kompaktbeize ist ein modernes, wasserbasiertes Beizsystem. Aus den 4 Grundfarbtönen Aqua KB-004-Kompaktbeize lassen sich weitgehend alle gewünschten Holzfarbtöne erzielen

Aqua KB-004-Kompaktbeize farblos ist das Basismaterial zum Verdünnen und zum Einstellen bzw. Abschwächen der Farbintensität.

Ferner kann mit Aqua KB-004 farblos der Holzuntergrund vorbehandelt werden, um danach eine

## Produktkenndaten

Viskosität:

ca. 11 s im 4 mm Auslaufbecher bei 20°C nach DIN 53211

Lieferform:  
Farbtöne:

1 l, 5 l und 20 l Gebinde  
 3840 Aqua KB-004- Farblos  
 3841 Aqua KB-004-Wenge konz.  
 3842 Aqua KB-004-Rustikal konz.  
 3843 Aqua KB-004-Mahagoni konz.  
 3853 Aqua KB-004-Dunkelbraun konz.  
 3857 Aqua KB-004-Sonderfarbtöne

gleichmäßigere Aufnahme der farbigen Beize zu erreichen.

schliff sollte die Beschichtung erfolgen.

## Verarbeitung

Je nach Untergrund einen Endroh-schliff mit 150 - 180er Schleifpapier durchführen. Anschließend die Holzoberfläche gründlich entstauben. Unmittelbar nach dem Roh-

Um einen einwandfreien Beizauftrag zu gewährleisten, sollte die Objekt- und Raumtemperatur während der Verarbeitung zwischen 15 und 25°C liegen. Die relative Luft-

3840-TM-04-12 3H-JD-RV

feuchte sollte 50 – 65 % und die Holzfeuchte 8 – 12 % betragen.

#### Spritzen ohne Vertreiben

Auf feinporigen Hölzern Spritzen ohne Vertreiben. Soll ein besonders gleichmäßiges Beizbild ohne rustikale Pore erzielt werden, muss relativ trocken mit kleiner Düse gespritzt werden.

#### Spritzen mit Vertreiben

Aqua V-490-Verzögerer (Art.-Nr. 1939) ist ein Streichverzögerer und dient dem Einstellen einer längeren Offenzeit der Beize, dadurch wird eine bessere Verstreichbarkeit ohne Ansätze ermöglicht.

Auf grobporigen Hölzern Spritzen mit Überschuss, anschließend Vertreiben.

Eingefärbter Lack auf Aqua-Basis  
Besondere Effekte lassen sich durch die Zugabe von max. 1-2 % Aqua KB-004-Kompaktbeize in allen Remmers Aqua Schichtlacken erzielen.

#### **Hinweise**

Vor Gebrauch gut aufrühren.

#### **Arbeitsgeräte, Reinigung**

Pinsel oder Fließbecherpistole. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

#### **Verbrauch**

Ca. 40 - 80 ml/m<sup>2</sup> Nassauftragsmenge

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

#### **Trocknung**

Je nach Auftragsmenge und Mischung 1 - 5 Stunden.  
Praxiswerte bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte.

Forcierte Trocknung möglich.

#### **Lagerfähigkeit**

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert 1 Jahr.

#### **Sicherheitskenndaten**

Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

#### **Entsorgung**

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

#### **Kennzeichnung**

WGK: 1  
ADR: -/-